



# **SIFA ENDUIT MONOCOUCHE**

*Imperméabilisation Et  
Décoration La  
Tradition En Finition  
Grattée*

## DOMAINE D'APPLICATION

- Bétons banchés.
- Maçonneries de parpaings montées à joints traditionnels ou minces.
- Sous-enduits ciments et bâtards. Maçonnerie ancienne
- et autres supports



## MÉLANGE

- Taux de gâchage : 14 à 18 %
- Durée de malaxage : 3 à 7min.
- Durée de vie de la gâchée : 60 min.
- Délai hors d'eau : 4 à 6 h
- Délai avant grattage : 3 à 24 h
- Délai entre passes : 1 à 48 h



## ÉXECUTION

Projeter (grande surface) ou étendre avec la truelle l'enduit de manière compacte, uniforme et sans irrégularités. Appliquer selon mise en oeuvre.

## Données techniques

Densité apparente en poudre :  $1,4 \pm 0,05 \text{g/cm}^3$  Densité apparente en pâte :  $1,65 \pm 0,10 \text{g/cm}^3$  Eau de pétrissage : 20% Consommation : Selon motif à réaliser Conditions de nettoyage : Eau propre Conditions de stockage : 1 an en emballages