

# FICHE TECHNIQUE DE S105



Mortier-colle pour carrelage, mosaïque, céramique, etc., pour sols intérieurs ou extérieurs et murs intérieurs et extérieurs.

Double utilisation Prêt à l'emploi : ajout seulement d'eau

Temps d'ajustement : 30 minutes

Mortier hydraulique mon composant prêt à gâcher, composé de ciment à haute résistance, de sables de silice sélectionnés et d'additifs spéciaux.

## **Supports**

Sols à base du ciment, béton, plaques de plâtre, panneaux préfabriqués de plâtre

# Usage intérieur



# Usage extérieur





## **Classification: CIT selon la norme NF EN 12004**

**ADHÉRENCE PAR TRACTION APRÈS IMMERSION  
DANS L'EAU :  $\geq 0,5$  MPA**

- **ADHÉRENCE PAR TRACTION APRÈS ACTION DE LA CHALEUR :  $\geq 0,5$  MPA**
- **ADHÉRENCE PAR TRACTION APRÈS ACTION DU GEL-DÉGEL :  $\geq 0,5$  MPA**
- **TEMPÉRATURES D'UTILISATION : + 5°C À + 35°C, PRODUIT, SUPPORT ET AMBIANCE**
- **DURÉE PRATIQUE D'UTILISATION : ENVIRON 3H**  
**TEMPS D'AJUSTEMENT: ENTRE 25 ET 30 MINUTES**  
**RENDEMENT : JUSQU'À 7M<sup>2</sup>**
- **CONSOMMATION: 1,5 À 4,5 KG DE POUDRE PAR M<sup>2</sup>**  
**DOSAGE EN EAU : 6,5 À 8LITRES**